STiK! SE®

Système d'adhésion auto-adhésif «dual»

MODE D'EMPLOI

SYNCA

1-800-667-9622
www.synca.com

Fabriqué en Allemangne

Synca Marketing Inc.
337 Marion, Le Gardeur,
QC, Canada, J5Z 4W8

For professional use only. Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

Description du produit

STiK!® SE est un système d'adhésion auto-adhésif très simple à utiliser. Il est conçu pour une puissante adhésion des résines composites, des composants et des résines modifiées ionomère en verre à l'émail et à la dentine.

STiK!® SE se compose des éléments **PARTIE A** et **PARTIE B** qui ont été mélangés avant l'application. C'est un système de liaison «dual cure», auto-polymérisable et photopolymérisable, des matériaux composites de restauration.

Application

1. Isolation
La digue est la méthode recommandée d'isolement.

2. Préparation de la cavité
Nettoyer la dent avec de la pierre ponce et rincer à l'eau avant la préparation. Préparer la cavité avec une réduction minimale de la dent. Les marges doivent avoir un léger (0,5 - 1,0mm) biseau placé dans l'émail pour augmenter la surface de liaison avec plus de résistance.

3. Protection de la pulpe
La base de la cavité des excavations profondes doit être recouverte d'une fine couche d'une matière résistante en hydroxy de calcium.

4. Application du STiK!® SE
Malaxer à part égale une goutte de **STiK!® SE** *PARTIE A* et une goutte de **STiK!® SE** *PARTIE B* pendant 5-10 secondes.

Appliquer généreusement le mélange homogène avec une brosse sur l'émail légèrement humide et la surface de la dentine pendant 30 secondes, toujours en mouvement. Le matériel devrait former une couche homogène. Utilisez un léger jet d'air pendant 10 secondes afin d'éliminer tout composant volatile et disperser l'adhésif. Photopolymérisez avec une lampe halogène dentaire pendant 20 secondes et placer le matériel de restauration. Pour une adhésion maximale, il est fortement recommandé de photopolymériser.

S'il est absolument impossible de photopolymériser, l'adhésif s'autopolymérisera quand même. Suite à l'application de l'adhésif, utilisez un léger jet d'air afin de d'éliminer toute particule volatile des composantes. Il doit rester une couche adhésive. Ensuite, appliquer le matériel de restauration. Le temps de prise de la restauration est de 3 à 5 minutes en mode autopolymérisable.

Notes:
Ne pas interchanger les couvercles des bouteilles, car cela peut conduire à une contamination croisée des liquides.

De meilleurs résultats sont obtenus avec l'application d'une fine couche de composite fluide suivie par l'application d'un composite malléable. Photopolymérisez chaque couche de composite séparément selon les instructions d'utilisation correspondantes.

5. Restaurer, Polymériser et Finition
Consultez les instructions du fabricant pour la restauration, la polymérisation et la finition des matériaux de restauration utilisés.

Entreposage

Ne pas conserver à plus de 25˚C (78˚F)! Éviter d'exposer directement au soleil. Ne pas utiliser après la date d'expiration.

Garantie

Synca Marketing Inc. garantit que ce produit sera exempt de défaut matériel ou de fabrication. Synca Marketing Inc. ne fait aucune autre garantie incluant des garanties implicites de marchands ou d'adaptation à un usage particulier. L'utilisateur est responsable de déterminer la pertinence de l'application de ce produit par l'usager. Si ce produit s'avère défectueux pendant la période de garantie, votre seul recours et la seule obligation de Synca Marketing Inc. sera la réparation ou le remplacement du produit Synca Marketing Inc.

Limitation de responsabilité

Sauf interdiction par la loi, Synca Marketing Inc. ne sera pas tenu responsable de toute perte ou dommage découlant de ce produit, qu'ils soient directs, indirects, particuliers, accidentels ou conséquentes, quelles que soient les arguments avancés, y compris la garantie, le contrat, la négligence ou la responsabilité objective.

Conserver hors de la portée des enfants!
Pour usage dentaire seulement!